



ПРОТОКОЛ РАДИОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ № 1286

от «15» ноября 2021 г.

Всего листов 1
Стр. 1

Акт отбора образцов

от 29.10.2021 по заявке №1401 от
29.10.2021г. Карагандинский филиал ОПС
АО «НаЦЭКС»

Наименование продукции

Смеси для покрытий С1, С2, смеси для
оснований С3, С4, С5, С6, С7, С8, С9, С10,
С11

Заявитель (адрес)

ТОО «АРКАДА ИНДАСТРИ», РК, г. Кара-
ганда, пр.Бухар-Жырау, строение 24
РК, ТОО «АРКАДА ИНДАСТРИ»

Страна (фирма, предприятие) изгото-
витель

Дата поступления образцов

11.11.2021г.

Дата проведения испытаний

12.11.2021г.

Количество образцов

5

Обозначение НД на продукцию

ГН №155 от 27.02.2015 г., ГОСТ 30108-94

Вид испытаний

Сертификационные

Регистрационный номер

73

Условия проведения испытаний: температура, 23⁰ С; влажность, 51%

Результаты испытаний

Наименование показателей, Единица измерения	НД на методы Испытаний	Нормы по НД	Фактически полученные данные
1	2	3	4
Удельная эффективная активность Бк/кг	KZ 07.00.03126-2015	до 370 Бк/кг	199

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Начальник ИЦ-
ответственный за подготовку
протокола испытаний



8810
П.С. Тимошенко

Исполнитель

Р.Ш. Хен

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЦ ТОО «Экоэксперт» запрещена

Приложение. Таблица результатов анализа

№	№	Фактические показатели Бк/кг									Протокол
проб	проб									Аэфф.м	№прото
лабо	заказ	226Ra	относит	232Th	относит	40K	относит	Аэфф	абсолют	По ГОСТ	кола
рат.	чика	Бк/кг	пог-ть %	Бк/кг	пог-ть %	Бк/кг	пог-ть %	< Бк/кг	пог-ть%	30108-94	
5161	1	32	14	50	13	920	14	176	14	199	277
5162	2	31	14	49	13	890	15	171	15		
5163	3	33	15	51	13	950	14	181	15		
5164	4	30	15	47	14	860	14	165	14		
5165	5	34	15	53	14	980	15	187	16		