



## ПРОТОКОЛ РАДИОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ № 1284

от «12» ноября 2021 г.

Всего листов 1  
Стр. 1

Акт отбора образцов

от 29.10.2021г. по заявке №1399 от  
29.10.2021г. Карагандинский филиал ОПС  
АО «НаЦЭКС»

Наименование продукции

Щебень из плотных горных пород для  
строительных работ Фр.3-8мм, Фр.5-  
10мм, Фр.5-20мм, Фр.10-20мм, Фр.20-  
30мм, Фр.20-40мм, Фр.40-70мм

Заявитель (адрес)

ТОО «АРКАДА ИНДАСТРИ», РК, г. Кара-  
ганда, пр.Бухар-Жырау,строение 24  
РК, ТОО «АРКАДА ИНДАСТРИ»

Страна (фирма, предприятие) изгото-  
витель

11.11.2021г.

Дата поступления образцов

11.11.2021г.

Дата проведения испытаний

Количество образцов

5

Обозначение НД на продукцию

ГН №155 от 27.02.2015 г., ГОСТ 30108-94

Вид испытаний

Сертификационные

Регистрационный номер

69

Условия проведения испытаний: температура, 24<sup>0</sup> С; влажность, 50%

Результаты испытаний

| Наименование показателей,<br>Единица измерения | НД на методы<br>Испытаний | Нормы<br>по НД | Фактически<br>полученные<br>данные |
|------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------------|
| 1                                              | 2                         | 3              | 4                                  |
| Удельная эффективная активность<br>Бк/кг       | KZ 07.00.03126-2015       | до 370 Бк/кг   | 176                                |

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Начальник ИЦ-  
ответственный за подготовку  
протокола испытаний



8814  
П.С. Тимошенко

Исполнитель

Р.Ш. Хен

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЦ ТОО «Экоэксперт» запрещена



## Приложение. Таблица результатов анализа

| № проба     | № заказ   | Фактические показатели Бк/кг |                    |             |                    |           |                    |               |                    | Аэфф.м           | Протокол    |
|-------------|-----------|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------|
| лаборатория | заказчика | 226Ra Бк/кг                  | относит. погр-ть % | 232Th Бк/кг | относит. погр-ть % | 40K Бк/кг | относит. погр-ть % | Аэфф. < Бк/кг | абсолют. погр-ть % | По ГОСТ 30108-94 | № протокола |
| 5141        | 1         | 16                           | 12                 | 36          | 17                 | 1000      | 18                 | 148           | 17                 | 176              | 276         |
| 5142        | 2         | 16                           | 13                 | 35          | 17                 | 960       | 18                 | 143           | 17                 |                  |             |
| 5143        | 3         | 17                           | 12                 | 37          | 18                 | 1040      | 19                 | 154           | 19                 |                  |             |
| 5144        | 4         | 16                           | 13                 | 33          | 17                 | 930       | 18                 | 138           | 16                 |                  |             |
| 5145        | 5         | 17                           | 13                 | 38          | 18                 | 1080      | 19                 | 159           | 19                 |                  |             |

